



## BAUMIT Edelputz Spezial

Mineraalne viimistlusrohv

### OMADUSED

Kasutusvalmis, õhukese kihiline mineraalkrohv sise- ja välitöödeks mis on ilmastiku- ja veekindel, veeauru läbilaskev, vähese määrdumisega, universaalselt kasutatav.

### KOOSTIS

Lubihüdraat, hall tsement, marmor kivipuru, vesi, pigmendid

### KASUTUSALA

Kasutatakse vahtpolüstüroolist ja mineraalvillast soojustusplaatide liimimiseks Baunit fassaadisüsteemides.

### TEHNILISED ANDMED

Klassifikatsioon:	EN 998-1	
Värvus:	hall	
Tera suurus :	1,0;2,0;3,0 mm	
Kuivsegu tihedus:	~1480 kg/m <sup>3</sup>	
Survetugevus (28 päeva) :	>1,5 N/mm <sup>2</sup>	
Paindetugevus (28 päeva):	>0,7 N/mm <sup>2</sup>	
Soojusjuhtivustegur λ:	~0,80 Wt/mxK	
Veeauru takistustegur μ:	~12-15	
Materjali kulu:	tera 1,0mm	~3,0 kg/m2
	tera 2,0mm	~3,5 kg/m2
	tera 3,0mm	~4,0 kg/m2

### TÖÖKOHA JA KESKKONNA KAITSE

- R 36: Ärritab silmi
- R 38: Ärritab nahka
- R 43: Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust
- S 2: Hoida lastele kättesaamatus kohas
- S 24: Vältida kokkupuudet nahaga
- S 25: Vältida silma sattumist
- S:26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole
- S 27 Eemaldada koheselt, määrdunud, läbiimbunud riided
- S 28: Nahale sattumisel pesta koheselt rohke veega
- S 37: Kanda sobivaid kaitsekindaid

### SÄILIVUSAEG

Säilivusaeg on 12 kuud kuivas ruumis, tehasepakendis ja puitlustel.

### KVALITEEDI KONTROLL

Ettevõttesisene kontroll tehase laboratooriumides.

### PAKEND

25 kg kott

### ALUSPIND

Aluspind peab olema tugev, imav, kuiv ja puhas, pleekimata, vaba mustusest ja lahtistest osakestest, tolmust ja õlist. Aluspind ei tohi olla külmunud.

### Soovitavad kasutusala:

- Baunit soojustussüsteemid
- Lubitsementkrohvid, betoon
- Vanad, tugevad mineraalsed krohvipinnad

### Ei sobi:

- Polümeersetele pindadele
- Lakitud pindadele
- Õlivärviga kaetud pindadele

### PINNALE KANDMINE

Sõltuvalt aluspinna imavusomadustest (nt. lubitsementkrohvid, Baunit soojustussüsteemid) tuleb aluspinda niisutada. Kui aluspinnaks on Baunit armeerimissegud, siis niisutamine ei ole vajalik.

Baunit EdelPutz Spezial dekoratiivkrohvile lisada vett proportsioonis 1 kott – 10l vett ja segada segumasinas 3-5 minutit. Alati tuleb kasutada kogu kotti sisu. Mitme segu koti korraga segamisel, kasutada suurema mahtuvusega segumasinat ning enne paigaldust segatakse segu veel kord hoolikalt miksersegistiga läbi.

Hõõrdekrohv kanda aluspinnale roostevabast terasest silumiskelluga ühtlase tera paksuse kihina ja seejärel töödelda mineraalne krohv hõõrutiga. Üleminekute vältimiseks katta viimistletav pind ühe tööprotsessi vältel.

## TEADMISEKS

Õhu, materjalide ja aluspinna temperatuur paigalduse ja kuivamise ajal ei tohi olla alla +5 °C. Otsese UV kiirguse-, vihma-, tugeva tuule- või tõmbetuulega ei ole soovitatav töid teostada. Kõrge õhutemperatuuri ja õhuniiskuse (üle 60%) puhul võivad antud toote tehnilised omadused muutuda. Värv toon sõltub aluspinnast, temperatuurist ja õhu niiskusest. Mineraalkrohve võib vajadusel ülevärvida

- **Baunit SilikonColor**
- **Baunit SilikatColor**
- **Baunit NanoporColor**

lastes eelnevalt **Baunit EdelPutz Spezial** krohvil kuivada vähemalt 14 päeva.

Ei tohi lisada teisi lisandeid (nt. külmalisandid)