



BAUMIT MPI 25

Krohv mineraalpindadele (sisetöödeks)

OMADUSED

Auruläbilaskev, valmistab pinna ette värvimiseks, reguleerib niiskuse taset siseruumides.

KOOSTIS

Lubi hüdraat, tsement, krohvliivad, perliit, segulisandid

KASUTUSALA

Krohv on mõeldud kasutamiseks siseruumides ja mõõdukalt niisketes ruumides, nt eramajade ja korterite köökides ja vannitubades. Kasutatakse pahtli, värvi ja mineraalsete dekoratiivkrohvide aluspinnana.

TEHNILISED ANDMED

Tera suurus:	1 mm
Survetugevus (28 päeva):	>2,5 N/mm ²
Paindetugevus (28 päeva):	>1,0 N/mm ²
Kuivsegu tihedus:	~1250 kg/m ³
Soojusjuhtivustegur λ:	~0,80 Wt/mxK
Veeauru takistustegur μ:	~15
Vee kogus koti kohta	~11 L
Min.kihi paksus:	10 mm seintel 8 mm lagedel
Materjali kulu:	14 kg/m ² krohvi paksusel 10 mm

TÖÖKOHA JA KESKKONNA KAITSE

- R 36: Ärritab silmi
- R 38: Ärritab nahka
- R 43: Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust
- S 2: Hoida lastele kättesaamatus kohas
- S 24: Vältida kokkupuudet nahaga
- S 25: Vältida silma sattumist
- S:26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole
- S 27 Eemaldada koheselt, määrdunud, läbiimbunud riided
- S 28: Nahale sattumisel pesta koheselt rohke veega
- S 37: Kanda sobivaid kaitsekindaid



SÄILIVUSAEG

Säilivusaeg on 6 kuud kuivas ruumis, tehasepakendis ja puitalustel.

KVALITEEDI KONTROLL

Ettevõttesisene kontroll tehase laboratooriumides.

PAKEND

25 kg kott

ALUSPIND

Aluspind peab olema tugev, imav, kuiv ja puhas, pleekimata, vaba mustusest ja lahtistest osakestest, tolmust ja õlist. Aluspind ei tohi olla külmunud.

PINNALE KANDMINE

Baumit MPI 25 kantakse pinnale vajalikus kihipaksuses krohvimasinaga, nt. PFT G4. Veenduge, et krohvimasina sees ei ole kipssisalduva mateljali jääke. Enne krohvimist aluspinda vajadusel eelnevalt niisutada. Vajadusel kasutada vastavaid roostevabasid krohvi nurgaprofiile (mitte paigaldada kipsiga). Krohvi kantakse kahes etapis ülevalt alla ja tasandatakse terasiluriga. Seejärel osaliselt kivistunud tasanduskihti hõõrutakse plast- või puiduhõõrukiga. Väga ebatasase aluspinna puhul (üle 30 mm) Baumit MPI 25 kantakse kahes kihis, esialgu aluskiht paksusega kuni 25 mm ja seejärel teha horisontaalsooned. 24 tundi möödumisel kantakse teine kiht paksusega 5-7 mm ja pind hõõrutakse üle. Krohv karboniseerub/kivistub paremini kui seda niisutakse 2 päeva jooksul. Ei soovitata ühe korraga kanda MPI 25 kihi paksusega üle 30 mm.

TEADMISEKS

Õhu, materjalide ja aluspinna temperatuur paigalduse ja kuivamise ajal ei tohi olla alla +5 °C.

Krohvi otsene soojendus ei ole lubatud.

Värskelt kantud krohvi tuleb niisutada 2 päeva jooksul.

Enne lõppkihi pealekiandmist krohv peab täielikult ära kuivama. Kuivamisaeg 1 cm kihi paksuse korral on 10 päeva.

Enne krohvitööde alustamist kõik vuugid ja augud peavad olema täidetud lubitsemendi seguga (nt. Baunit SpeedFill). Kui seinale on paigaldatud mõni varustus (elektrikilp, torud jne.), pragude tekkimise vältimiseks tuleb pötkekohtades krohvi aluspinnani sisse lõigata.

Mitte kanda keraamilistele plaatidele.

Lõppviimistlusel võib kasutada viimistluspahtleid ja värvi nagu näiteks:

- Baunit NanoporColor
- Baunit SilikatColor
- Baunit SilikonColor
- Baunit NanoporTop Fine
- Baunit FillTop

Meie poolt antavad suulised ja kirjalikud soovitused materjalide praktiliseks kasutamiseks põhinevad isiklikul kogemusel, kaasaegsel tehnoloogial ja tehnikal eesmärgiga nõustada ostjaid (tarbijaid), mis meid mitte millekski ei kohusta. Antud soovitused ei ole käsitletavad ühegi lepingulise õigussuhte kokkuleppena või täiendavaks kohustuseks ostu-müügi lepingule. Meie poolt antud soovitused ei vabasta ostjat iseseisvast toote kasutamise sobilikkuse kontrollist ettenähtud otstarbel.