



## BAUMIT MosaikTop

*Kasutusvalmis mosaiikkrohv*



### OMADUSED

Hästi vetthülgav, vastupidav atmosfääri mõjudele, auruläbilaskev, pestav, vastupidav mehaanilistele vigastustele ja mugav kasutamisel (kandmisel).

### KOOSTIS

Orgaanilised sideained- puhas akrülaat, värviline kvartslüiv, lisandid ja vesi.

### KASUTUSALA

Vetthülgav, tugev krohv värvilise kvartslüivaga sisetöödeks (nt. trepikodades) ja välistöödeks. Kasutatakse peamiselt majade ja hoonete soklites. **Alati kasutatakse koos universaalkrundiga Baumit UniPrimer.**

### TEHNILISED ANDMED

Teralisus:	~ 2,0 mm
Kõvaaine sisaldus:	~ 80%
Täiteaine:	<b>värviline kvartslüiv</b>
Auruläbilaskmise takistuse koefitsent $\mu$ :	~ 110- 140
Auruläbilaskmise koefitsent :	<b>0,13- 0,17 m</b> <b>(2 mm kihi paksusel)</b>
Kulu:	~ 5,5 kg/m <sup>2</sup>
Värvid:	<b>36 värvi</b>

### TÖÖKOHA JA KESKKONNA KAITSE

- S 2: Hoida lastele kättesaamatus kohas
- S 24: Vältida kokkupuudet nahaga
- S 25: Vältida silma sattumist
- S 37: Kanda sobivaid kaitsekindaid

### SÄILIVUSAEG

Säilivusaeg on 6 kuud kuivas ruumis, tehasepakendis ja puitlustel. Kaitsta külmumise eest.

### KVALITEEDI KONTROLL

Ettevõttesisene kontroll tehase laboratooriumides. Väline kontroll teostatakse sertifitseeritud laborites.

### PAKEND

25 kg ämber

### OHUTUSNÕUDED

Kanda silmade ja naha kaitset. Krohvimisel vältida sattumist kokkupuutuvate pinnastega, eriti klaas, keraamika, klinker, looduslik kivi, lakk ja metall. Pritsmed koheselt eemaldada veega. Töövahendid ja krohvimasina puhastada veega, koheselt peale tööde teostamist.

### ALUSPIND

Aluspind peab olema puhas, kuiv, mitte läbikülmunud, hästi imav, tolmuva, tugev, mitte pudenev.

#### On soovitatav kanda:

- Tsemendi ja lubi-tsemendi hõõrutud krohvide peale
- Betoonile ja teistele mineraalsetele pindadele
- Lubja-kips- ja kips-lubja- ning kipskrohvide peale

#### On lubatud kanda:

- komplekssetes soojusisolatsiooni süsteemides sokli tsoonis (pöörata tähelepanu värvikoefitsendi peale, vt. värvikaarti Baumit colours of more emotion)

#### Ei sobi:

- Lubjakrohvide ja -värvide peale
- Soojusisoleerivate krohvide peale

## ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

- Tolmuvad ja pudenevad pinnad tugevdada sügavläbiimbuva krundiga **Baumit TiefenGrund** (kuivamisaeg vähemalt 12 tundi)
- Paakunud kihid eemaldada mehaaniliselt
- Õlijäljed raketisest betoonil puhastada kuuma auruga või spets. lahustiga
- Mustad pinnad hoolikalt puhastada **Baumit FassadenReiniger**
- Mustad pinnad ja/või pinnad samblaga puhastada mehaaniliselt või kuuma auruga, või kasutada spets. aineid sambla eemaldamiseks (**Baumit SanierLösung**)
- Soolade ja niiskuse suure mõjuga kasutada spetsiaalseid kaitsevahendeid (nt. kuivalt puhastada harjaga, töödelda lahusega **Baumit AntiSulfait** , kanda saneerimiskrohv)
- Halvasti püsivad ja murenenud pinnad eemaldada mehaaniliselt
- Defektidega ja pragudega lõigud parandada (tasandada) sobiva pahtlimassiga (näit. seguga **Baumit RenovierSpachtel G**) ja vajadusel armeerida klaaskiud armeerimisvõrguga **TextilglasGitter/Baumit openTex**.

**Kõik pinnatüübid on vajalik eelnevalt töödelda universaalkrundiga Baumit UniPrimer (krundi kuivamisaeg vähemalt 24 tundi)**

## PINNALE KANDMINE

Enne krohvi kandmist krunditud pinnale peab pind kuivama vähemalt 24 tundi.

**Enne kasutamist:** Baumit MosaikTop krohv tuleb korralikult segada mikseriga aeglasel käigul. Mosaik krohv oma konsistentsi poolest on kasutusvalmis. Vajadusel võib krohvile lisada vett (max. 1% puhast vett). Krohvi peab kandma tera kihipaksusega roostevaba pahtlilabidaga ja niiskena tuleb hõõruda ilma vahedeta ning alati ühes ja samas suunas. Krohvi tuleb kanda sujuvalt, ilma pausideta. Mitte segada teiste materjalidega.

### Kihtide kandmise järjestikkus:

- 1 kiht universaalkrunti **Baumit UniPrimer** (ühtlaselt kogu pinna peal) või
- 1 kiht **Baumit MosaikTop** krohvi

Selleks, et vältida värvitooni erinevust , tuleb tellida krohvi terve objekti jaoks, nii et krohv tuleks ühest tehasepartiist. Seejuures on võimalik tarnida osade kaupa. Erinevatest tehasepartiides krohvi kasutamisel tuleb neid segada (ühtlustada) algusest peale.

## ÜLDJUHEND

Õhu, materjalide ja aluspinna temperatuur kandmise momendil ja kuivamise ajal ei tohi olla alla +5°C. Ei tohi töötada otsese päikese ega vihma käes ning ka tugeva tuulega (näit tuleb katta fassaadid tellingukattega või kilega). Kuivamisega värskelt kantud **Baumit MosaikTop** krohvi piimjas värv kaob ära. Kõrge õhuniiskus ja madalad temperatuurid võivad märgatavalt pikendada kuivamisaega. Kuivamisaja käigus niiskuse mõju all võib tekkida lühikeseks ajaks piimjas värv. Tuleb vältida niiskuse teket aluspinna kaudu (kaitsta seinad, piirded, katuste allalaskmise tsoonid jne.) Kui mosaiik krohv kantakse alla krundi taset (teeäär jne) tuleb krohvi kaitsta niiskuse eest vastava tihendamisega.