

Kirjeldus	UKU Ahjusegud on 100% looduslikud ning toodetud päikeseenergiaga. UKU ahjusegu on väga hea nakkuvuse, töödeldavuse ja tugevusega, looduslik ja taaskasutatav. Ahjusegu koosneb kvaliteetsest savist ja spetsiaalse söelkõvera järgi valitud liivast, millele on lisatud hundinuia kiudu. Saadaval kuivseguna. Terasuurus kuni 2mm.
Kasutus	Ahjusegu on mõeldud tulekollete väliskestade (ahjud, kaminad, pliidad), korstnate, soemüüride ning lesode ladumiseks ja parandustöödeks sisetingimustes. Sobib nii toorsavi- kui põletatud telliste ladumiseks kui ka potikivide täiteks.
Värvivalik	Tumepunane ja sinine. Eraldi tellimisel punane, pruun ja hall.
Omadused	UKU ahjusegu on väga hea nakkuvuse, töödeldavuse ja pinnatugevusega ning talub suuri temperatuurikõikumisi. UKU ahjusegu on 100% looduslik ja taaskasutatav.
Aluspind	Kivi peab olema imav, hea nakkuvusega ning kindlasti puhas tolmust, värvidest ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne).
Tingimused	Kivipinna, segu ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema kõrgem kui 5°C. Temperatuur ei tohi langeda alla 5°C enne ahjusegu täielikku kuivamist.
Töövahendid	Kellu, ämber, segumikser.
Segu valmistamine	Ühele kotile kuivsegule (25kg) lisada 5-6 liitrit puhast vett ja segada korralikult läbi. Kõige parem on segu valmistada kasutamisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 0,5h. Pärast seismist tuleb krohvisegu uuesti läbi segada.
Paigaldus	Sõltuvalt kivide tüübist ja soovitud visuaalsest lõpptulemusest võiks segukihi paksus olla 5-15 mm. Segu kaitsmiseks liigikiire kuivamise eest tuleb kive eelnevalt niisutada. Ahjusegust erineva tooniga vuukide saamiseks soovitame vuugid jätta 3-5mm sügavuselt tühjaks ning kasutada järelvuukimiseks UKU viimistluskrohve. Enne järelvuukimist või lauskrohvimist soovitame küttekeha "sisse kütta" vastavalt kütteseadme ehitaja/tootja kasutusjuhendile.
Kuivatamine	Ahjusegu kuivab vee aurustumise teel vuukide pooridest ning peab olema kindlasti täielikult välja kuivanud enne võimalikku järelvuukimist (või mistahes segu pealekandmist).
Lõppviimistlus	Järelvuukimiseks ja lauskrohvimiseks soovitame kasutada UKU savi- või lubiviimistluskrohve.
Materjali kulu	Kulu sõltuvalt kivi kujust, suuruselt ja vuugi paksusest ca 0,5-1,5 kg/kivile.
Ohutus	Vältida tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Silma sattumisel pesta füsioloogilise lahusega.
Säilitamine	Säilitada kuivades tingimustes.