

# MATERJALI ANDMELEHT

Kuupäev  
22-12-2017

Andmeleht nr  
MORTALEX ZS2 en-us

Mark	<b>MORTALEX ZS2</b>
Tooterühm	<i>TULEKINDLAD MÜÜRISEGUD</i>
Kasutusvaldkond	<i>Tulekindlate telliste ühendamine</i>
Märkused	-

Keemilised analüüsid	Garanteeritud väärtus	Tüüpiline väärtus	Möö- t- ühik	Standard
$Al_2O_3$	30,0	31,5	%	PN EN ISO 1927-3

Lisateave	Garanteeritud väärtus	Tüüpiline väärtus	Möö- t- ühik	Standard
Rakenduse temperatuurivahemik	-	900-1350*	°C	-
Tulekindlus	-	167	sP	PN EN 933-12
Terasuurus	-	ZS2/I 0-0,5 ZS2/II 0-1	mm	PN-ISO 2591-1
Ühenduse tüüp	keraa- miline		-	-
Kõlblikusaeg	piira- ma ta		-	-

\* - valdkondades, kus töötemperatuur ei ületa 900 °C, on soovitatav kasutada tulekindlate müürisegude valmistusjuhistes nimetatud lisandeid.

Tüüpilised väärtused näitavad käesolevast toodangust saadud tulemuste keskmist. Garanteeritud väärtused vastavad keskmisele väärtusele vastavalt ISO 5022 standardi osale p. 5.5. Kõik väärtused kehtivad proovide kohta, mis valmistati kontrollitud tingimustes vastavalt standardile EN ISO 1927-5. Vastavalt ISO 5022 standardi osale p.3.2.2 on omadused, mis on vastavushindamise kriteeriumid, piiratud keemilise koostisega. Omadusi võivad mõjutada tootmisprotsessile tüüpilised kõikumised. PCO jätab endale õiguse muuta tehnilist andmelehte igal ajal etteteatamiseta.

**Polska Ceramika Ogniotrwała „ŻARÓW” S.A.**

Ul. Hutnicza, 58-130 ŻARÓW (POLAND) tel: +48 74 856 26 00 faks.: (+48 74) 858 04 65 e-post: [pco@pco.pl](mailto:pco@pco.pl)

Kõik õigused kaitstud. Sõnsel andmelehel olevad andmed on ettevõtte PCO Żarów S.A. ärisaladus. Andmete kopeerimine, avalikustamine või edastamine kolmandatele isikutele ilma ettevõtte PCO Żarów S.A. eelneva kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud.

