



BAUMIT GranoporColor

Kasutusvalmis akrüülvärv

OMADUSED

Kasutusvalmis akrüülvärv sise- ja välistöödeks, käsitsi või masinaga kandmiseks. Vastupidav atmosfääri mõjudele ja mehaanilistele vigastustele, vetthülgav, auru läbilaskev, pestav, erksa värvigammaga ja mugav kasutamisel (kandmisel).

KOOSTIS

Orgaanilised akrüülsideained, mineraalsed täited ja värvained, lisandid ja vesi.

KASUTUSALA

Fassaadide ja interjööride kaitsmiseks ja dekoratiivviimistluse jaoks. Kasutatakse vanadel ja uutel mineraalsetel pindadel (krohvidel, pahtlimassidel ja betoonil) ning vanadel hästi püsivatel orgaanilistel värvidel ja pahtlitel.

TEHNILISED ANDMED

Kõvaaine sisaldus:	~ 70%
Koefitsent pH:	~ 7,5
Auruläbilaskmise takistuse	
Koefitsent m:	~ 200
Tihedus:	~ 1,60 kg/dm ³
Kulu:	~ 0,50 kg/ siledal pinnal, 2 kihti
Värvid:	Baumit värvikaardilt

TÖÖKOHA JA KESKKONNA KAITSE

- S 2: Hoida lastele kättesaamatus kohas
- S 24: Vältida kokkupuudet nahaga
- S 25: Vältida silma sattumist
- S 37: Kanda sobivaid kaitsekindaid

SÄILIVUSAEG

Säilivusaeg on 6 kuud kuivas ruumis, tehasepakendis ja puitlustel. Kaitsta külmumise eest.

KVALITEEDI KONTROLL

Ettevõttesisene kontroll tehase laboratooriumides. Väline kontroll teostatakse sertifitseeritud laborites.

PAKEND

25 kg ämber

OHUTUSNÕUDED

Värvi kasutamisel kaitsta silmi ja nahka. Värvil sattumisel silma pesta silmi rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole. Mitte värvitavatele fassaadi osadele (näit klaaspinnad, klinker tellised, naturaalsed kivid, lakitud pinnad, metall jms) värvil sattumise korral pinnased koheselt puhastada puhta veega. Tööriistad peale kasutamist koheselt puhastada veega.

ALUSPIND

Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmuvaba, mitte läbikülmunud, hästi imav, tugev. Ei tohi olla pleekinud ja pudenev.

On soovitatav kanda:

- Tsemendi ja lubi-tsement hõõrutud krohvide peale
- Betoonile ja teistele mineraalsetele pindadele (pahtlid, telliskivi, tsementplaadid jne)
- Lubja-kips- ja kips-lubja- ning kipskrohvidele
- Vanadele hästi püsivatele sünteetilistele värvidele ja dekoratiiv- krohvidele
- Kipskartong plaatidele

On lubatud kanda:

- Metall- ja puitpindadele

Ei sobi:

- Lubja kattega pindadele
- Polümeersetele materjalidele ja vaikudele, lakitud pindadele, õli- ning liimvärvidele

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

- Tolmuvabad ja pudenevad pinnad mehaaniliselt puhastada ja tugevdada (nt. sügavläbiimbuva krundiga **Baumit TiefenGrund**)
- Õlijäljed raketisest betoonil puhastada kuuma auruga või spetsiaalse lahustiga
- Mustad pinnad ja/või pinnad samblast ja vetikatest puhastada mehaaniliselt või kuuma auruga või kasutades spetsiaalseid ained sambla ja vetikate eemaldamiseks (**Baumit SanierLösung**)
- Halvasti püsivad ja murenenud mineraalvärvid eemaldada mehaaniliselt
- Defektidega lõigud või praod parandada sobiva struktuuriga pahtlimassiga

PINNALE KANDMINE

Enne värvi **Baumit GranoporColor** pealekandmist on vajalik pinda kruntida. Vastavalt pinna omadustele kasutatakse kruntimiseks lahustatud akrüülvärv **Baumit GranoporColor** värv (5-10%, max 20% lisatud veega) või krunt **Baumit UniPrimer** või krunt **Baumit TiefenGrund** . Peale kruntimist 24 tunni möödumisel kantakse pinnale akrüülvärv **Baumit GranoporColor** . Eelnevalt tuleb värv korralikult segada mikseriga aeglasel käigul. **Baumit GranoporColor** värv on tänu oma viskoossusele valmis kasutamiseks. Lahustamata värvi kantakse pinnale värvirulliga või pintsliga. Ei tohi segada teiste materjalidega! Vastavalt pinna immutusvõimele värvitakse kas 1 või 2 kihti **Baumit GranoporColor** värvi. Kui värvida 2 korda, siis esimesel kihil lasta kuivada vähemalt 6 tundi. Halvasti imavate pindade jaoks (vanad värvid ja dekoratiivkroovid) reeglina piisab 1 kihist.

Värvikihtide kandmise järjestus:

Uued, normaalselt imavad , ütlased pinnad:

- 1 kiht kruntimiseks **Baumit GranoporColor** värvi, lahustatud veega ja
- 1 kiht lahustamata **Baumit GranoporColor** värvi.

Normaalselt imavad, ebauhtlased pinnad:

- 1 kiht universaalkrundi **Baumit UniPrimer** ja
- 1 või 2 kihti akrüülvärvi.

Hästi imavad aluspinnad:

- 1 kiht sügavimmutusainet **Baumit TiefenGrund** ja
- 1-2 kihti akrüülvärvi **Baumit GranoporColor**.

ÜLDJUHEND

Õhu, materjalide ja aluspinna temperatuur värvi pinnale kandmise momendil ja kuivamise ajal ei tohi olla alla +5°C. Ei tohi töötada otsese päikse käes , vihma ega ka tugeva tuulega (näit tuleb katta fassaadid tellingukattega või kilega). Kõrge õhuniiskus ja madalad temperatuurid (nt. Hilissügisel) võivad märgatavalt pikendada kuivamisega ja tekitada pinna eritsoonilisust. Värvitooni reprodutseerimine sõltub aluspinna loomusest, õhuniikusest ja temperatuurist.

Meie poolt antavad suulised ja kirjalikud soovitused materjalide praktiliseks kasutamiseks põhinevad isiklikul kogemusel, kaasaegsel tehnoloogial ja tehnikal eesmärgiga nõustada ostjaid (tarbijaid), mis meid mitte millekski ei kohusta. Antud soovitused ei ole käsitletavad ühegi lepingulise õigussuhte kokkuleppena või täiendavaks kohustuseks ostu-müügi lepingule. Meie poolt antud soovitused ei vabasta ostjat iseseisvast toote kasutamise sobilikkuse kontrollist ettenähtud otstarbel.