



BAUMIT SilikonColor

Kasutusvalmis silikoonvärv

OMADUSED

Kasutusvalmis silikoonvaigu baasil valmistatud värv sise- ja välistöödeks. Toodet võib töödelda nii käsitsi kui ka masinaga. Tööstuslikele heitgaasidele vastupidav, vähesaastav värv.

KOOSTIS

Silikoonvaigu emulsioon, täitevärvid, pigmendid, orgaanilised ja anorgaanilised lisandid, vesi.

KASUTUSALA

Hüdrofoobne, väga hea veeauru taluvusega dekoratiivne ja kaitsev värv kõigile mineraalpindadele ning kattevärv vanadele ja uutele sünteetilistele krohvidele/pahtlitele ja värvidele nii sise- kui ka välistöödeks.

Sobilik ka vanade majade renoveerimiseks, remonttöödeks ja kattevärvina termoisolatsiooni süsteemidele. Soovitav kaitsev värv maapinna lähedastele niisketele kohtadele.

TEHNILISED ANDMED

Tihedus:	~ 1,55 kg/dm ³
Koefitsent pH:	~ 8
μ väärtus:	~ 35
Auruläbilaskmise koefitsent Sd:	<0,01m
Kulu:	~ 0,50 kg/ siledal pinnal, 2 kihti
Värvid:	Baumit värvikaardilt

TÖÖKOHA JA KESKKONNA KAITSE

- S 2: Hoida lastele kättesaamatus kohas
- S 24: Vältida kokkupuudet nahaga
- S 25: Vältida silma sattumist
- S 37: Kanda sobivaid kaitsekindaid

SÄILIVUSAEG

Säilivusaeg on 6 kuud kuivas ruumis, tehasepakendis ja puitlustel. Kaitsta külmumise eest.

KVALITEEDI KONTROLL

Ettevõttesisene kontroll tehase laboratooriumides. Väline kontroll teostatakse sertifitseeritud laborites.

PAKEND

25 kg ämber

OHUTUSNÕUDED

Kanda silmade ja naha kaitset. Krohvimisel vältida sattumist kokkupuutuvate pinnastega, eriti klaas, keraamika, klinker, looduslik kivi, lakk ja metall. Pritsmed koheselt eemaldada veega. Töövahendid ja krohvimasina puhastada veega, koheselt peale tööde teostamist.

ALUSPIND

Enne värvikihi peale kandmist, soovitame viia läbi aluskihi kontrolli vastavalt ÖNORM-idele (Austria standardid) B 2230 ja B 3346. Aluskiht peab olema puhas, kuiv, jäävaba, tolmuva, vetthülgav, terve ja see ei tohi sisaldada lahtisi osakesi.

Toode on sobilik kasutamiseks järgmistes tingimustes:

- Lubja ja tsemendiga krohvitud pindadel.
- Betoon- või teistel mineraalse koostisega aluspindadel.
- Heade siduvate omadustega mineraal- ja silikaatvärviga kaetud pindadel.
- Latekskatetel ja -värvidel, millel on head siduvad omadused.
- Kipskrohviga kaetud pindadel.

Toodet võib kasutada ka järgmistes tingimustes (Testige eelnevalt proovipinnal!):

- Lubjatud ja valgendatud pindadel (jälgige alati pinnakatte lubjasaldust!).
- Nn.võileiva-tüüpi krohvitud alustel (kasutage Baumiti veekindlat kruntvärvi).

Ei sobi:

- Plastiku ja vaiguga kaetud pindadele, õlivärviga kaetud pindadele, tempera- ja lateksvärviga kaetud pindadele.
- Lubjatud (valgendatud) pindadele.
- Väga elastsetele latekspindadele (näit. Baumit Elastoroll-iga kaetud pindadele).
- Lubjasalduse vähendamiseks betoonpindade uuendamisel.

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

- Eemaldage mehaaniliselt või vajadusel poleerige pinnalt ebatasasused (Soovitame kasutada Baumiti silikooni kruntvärvi, kuivamisaeg min.12 tundi!)
- Eemaldage kuuma auruga moodustunud õliplekid või kasutage selleks spetsiaalset vahendit.
- Puhastage pind mehhaaniliselt või kuuma auruga mustusest, saastest ja/või hallitusest. Võite selleks kasutada kaspetsiaalset vahendit (näit. Baumiti ravilahus)
- Eemaldage mehaaniliselt kehva nakkuvusega lahtised mineraalvärvi jäägid.
- Parandage katkised või mõranenud pinnad vastavalt pinna struktuurile.
- Töödelge hea imavusega pindu ja vanade soojusisolatsioonisüsteemide fassaade Baumiti silikooni kruntvärviga.

PINNALE KANDMINE

Lahustage Baumiti silikoonvärvi lisades värvikogusele maksimaalselt 20% vett, katke kogu aluspind värvikihiga (kuivamisaeg: minimaalselt 12 tundi!).

Töödelge hea imavusega pinnad eelnevalt Baumiti silikooni kruntvärviga.

Segage Baumiti silikoonvärv põhjalikult aeglaselt pöörleva segajaga läbi.

Olenevalt ilmast, kuid minimaalselt 12 tundi peale pinna kruntimist, kandke pinnale esimene kiht lahustamata Baumiti silikoonvärvi. Vajadusel katke pind veel teisegi värvikihiga.

Kui kannate pinnale kaks värvikihti, laske igal kihil vähemalt 4 tundi kuivada.

Ärge segage teiste katteainetega.

Baumiti silikoonvärvi on võimalik pinnale kanda rulli, pintsliga või pihustiga. (Pihustamisel kasutage sirmi ja suurt otsikut.) Kandke värv pinnale ühtlaselt.

VÄRVI ERIOMADUSED

Kui aluskiht ei ole väga imav ning seda ei ole tarvis eelnevalt töödelda, kandke pinnale värv järgmiselt:

1 x Baumiti silikoonvärvi kiht, millele on lisatud 20% vett (Katke pind täielikult!)

1 x Baumiti silikoonvärvi kiht, lahustamata.

Tolmuste, hea imavusega või väga erineva struktuuriga pindade ning vanade soojusisolatsioonisüsteemide fassaadide puhul kasutage:

1 x Baumiti silikooni kruntvärvi kiht.

1 - 2 x Baumiti silikoonvärvi kiht, lahustamata.

ÜLDJUHEND

Õhu, materjali ja aluskihi temperatuur peab nii töötlemise kui ka kuivamise kestel olema üle +5 °C.

Kaitske fassaade otsese päikesekiirguse, vihma ja tugeva tuule eest. (Kasutage selleks näiteks spetsiaalset tellingutele paigaldatavat tuuletõkkevõrku.)

Kõrge õhuniiskus ja madal temperatuur (näiteks hilissügisel) võivad pikendada värvi kuivamisaega märkimisväärselt. See võib omakorda muuta värvitooni ebaühtlaseks.

Ühtlase värvitooni garanteerib see, kui kõik tooted on samast partiist.

Värvi lõplikku tooni mõjutavad nii aluskihi olukord, temperatuur kui ka õhuniiskus.

Vältimaks värvierinevusi, tellige kogu ehitusele vajaminev materjali kogus ühe korraga - nii toodetakse see sama partiina. Loomulikult on võimalik täita tellimus ka osadena.