



BAUMIT StellaporTop

Kasutusvalmis silikaat-silikoonkrohv



OMADUSED

Vastupidav atmosfääri mõjudele, vetthülgav, auruläbilaskev, pestav, säästlik ja mugav kasutamisel. Sobib kasutamiseks nii välis- kui sisetöödel, käsi- ja masinkrohvimiseks.

KOOSTIS

Orgaanilised sideained, mineraalsed täiteained, lisandid, vesi, pigment

KASUTUSALA

Baumit StellaporTop polüsiloksaankrohvi kasutatakse hoonete fassaadide ja interjööri viimistlemiseks. Krohv sobib paigaldamiseks vanadele ja uetetele mineraalkrohv-, betoon-, saneerimiskrohv-, polümeerpahtli- jt aluspindadele. Samuti kasutatakse Baumit fassaadi soojustussüsteemides, vahtpolüstürooliga, mineraalvillaga soojustatavate hoonete fassaadide lõppviimistluskihina.

TEHNILISED ANDMED

Tera suurus:	1,5/2,0 mm
Kuivsegu tihedus:	~1,8 kg/m³
Soojusjuhtivustegur:	~0,70 Wt/mxK
Veeauru takistustegur μ :	~65-85
Auruläbilaskmise koefitsent Sd:	0,13-0,17 m (2 mm kihi paksusel)
Veeimavustegur:	0,15kg/m² x tund 0,5
Värvid:	Baumit värvikaardilt
Kulu (kg/m ²):	

Teraline struktuur - 1,5mm tera ~2,5 ; 2,0mm tera ~3,2

TÖÖKOHA JA KESKKONNA KAITSE

- S 2: Hoida lastele kättesaamatus kohas
- S 24: Vältida kokkupuudet nahaga
- S 25: Vältida silma sattumist
- S 37: Kanda sobivaid kaitsekindaid

SÄILIVUSAEG

Säilivusaeg on 12 kuud kuivas ruumis, tehasepakendis ja puitalustel. Kaitsta külmumise eest.

KVALITEEDI KONTROLL

Ettevõttesisene kontroll tehase laboratooriumides. Väline kontroll teostatakse sertifitseeritud laborites.

PAKEND

25 kg ämber

OHUTUSNÕUDED

Kanda silmade ja naha kaitset. Krohvimisel vältida sattumist kokkupuutuvate pinnastega, eriti klaas, keraamika, klinker, looduslik kivi, lakk ja metall. Pritsmed koheselt eemaldada veega. Töövahendid ja krohvimasina puhastada veega, koheselt peale tööde teostamist.

ALUSPIND

Aluspind peab olema tugev, imav, kuiv ja puhas, ühtlase värvitooniga, vaba mustusest ja lahtistest osakestest, tolmust ja õlist. Aluspind ei tohi olla külmunud.

Soovitavad kasutusala:

- Baumit soojustussüsteemid
- Saneerimiskrohvid
- Lubitsemekrohvid, betoon
- Vanad, tugevad mineraalsed krohvipinnad
- Kipsplaadid (eelnevalt krunditud Baumit SperrGrund-ga 2 korda)
- Kipsikrohvid, lubikrohvid
- Pahtlid, mis on valmistatud orgaanilise sideaine baasil(nt. akrüül pahtlimass)

Ei sobi:

- Lakitud ja õlivärvitud pindadele
- Värskest kantud lubikrohvidele
- Liimvärvidele, lubivärvidele
- Puidust, plastikust ja metallist pindadele

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

- Aluspind puhastada lahtistest osakestest ja tugevdada (nt. Baumit TiefenGrund)
- Öljijäägid betoonpinnast eemaldada kuuma auruga või lahustiga
- Mustad pinnad puhastada kuuma auruga
- Orgaanikat eemaldada mehhaaniliselt ja kasutada eriliseid vahendeid (Baumit SanierLösung)
- Lahtised ja pehmed mineraalsed kihid eemaldada mehhaaniliselt
- Defektsed ja pragulised pinnad parandada sobiva pahtliga (nt. StarContact)

PINNALE KANDMINE

Enne hõõrdekrohvi pealekandmist tuleb krunditud pindadel lasta kuivada vähemalt 24h. Enne tööde alustamist tuleb krohv elektrilise miksersegistiga hoolikalt läbi segada. Vajadusel võib lisada natuke vett. StellaporTop Winter krohv kanda kanda aluspinnale roostevabast terasest silumiskelluga ühtlase tera paksuse kihina või krohvimasinaga aluspinnale pihustades ja seejärel töödeldakse viimistluskrohv hõõrutiga üle. Üleminekute vältimiseks katta viimistletav pind ühe tööprotsessi vältel. Teiste toodetega kokku segamine ei ole lubatud.

ÜLDJUHEND

Õhu, materjalide ja aluspinna temperatuur töötlemise ja kuivamise ajal ei tohi olla alla +5 °C.

Otsese UV kiirguse-, vihma-, tugeva tuule- või tõmbetuulega ei ole soovitatav töid teostada. Kõrge õhutemperatuuri ja õhuniiskuse (üle 60%) puhul võivad antud toote tehnilised omadused muutuda. Erinevate partiide kasutamisel tuleb viimistluskrohvi omavahel läbisegada. Värv toon sõltub aluspinnast, temperatuurist ja õhu niiskusest. Vältimaks temperatuuri muutustest tingitud deformatsioone fassaadi soojustussüsteemi pealmistes kihtides, ei ole soovitatav tugeva päikese kiirguse mõju all olevates kohtades, kasutada tumedates toonides viimistluskrohvi. Värv koefitsient ei tohi ületada 25.

Dekoriivkrohvi StellaporTop koostises on erinevad sambla- ja hallitusvastased lisandid. Objektidel, millel on ümbriskonna kriitiline mõju (nt. kõrgendatud õhuniiskus, veekogude lähedus, metsade lähedus, taimede lähedus jne) soovitame kasutada lisameetmed biokahjustusi vältimiseks. Vetikate, hallituse ja sambla pikkaajaline puudumine ei garanteeri neid täieliku hävitamist.

Krohvi võib vajadusel ülevärvida:

- Baumit SilikonColor
- Baumit GranoporColor

Meie poolt antavad suulised ja kirjalikud soovitused materjalide praktiliseks kasutamiseks põhinevad isiklikul kogemusel, kaasaegsel tehnoloogial ja tehnikal eesmärgiga nõustada ostjaid (tarbijaid), mis meid mitte millekski ei kohusta. Antud soovitused ei ole käsitletavad ühegi lepingulise õigussuhte kokkuleppena või täiendavaks kohustuseks ostu-müügi lepingule. Meie poolt antud soovitused ei vabasta ostjat iseseisvast toote kasutamise sobilikkuse kontrollist ettenähtud otstarbel.