

Bituumenkrunt TECHNOMICOL nr 01

ТУ 5775-011-17925162-2003

Toote kirjeldus

Bituumenkrunt TECHNOMICOL nr 01 on kvaliteetsete naftabituumenite segu spetsiaalselt valitud orgaaniliste lahustitega, pehmenemistemperatuur mitte alla 80 °C. Head imbumisomadused, lühike kuivamisaeg.



Kasutusala

Krunti kasutatakse isoleeritavate pindade (betoonplaat, tsementmördikiht jne) ettevalmistamiseks (kruntimiseks) enne sulatavate ja iseliimuvate katuse- ja hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldamist. Materjalikulu on 0,25...0,35 l/m².

Põhilised füüsikalised-mehaanilised näitajad

Näitaja nimetus	Väärtus
Lenduvate ainete massiosa, %, piirid	60...70
Kuivamisaeg 20 °C juures, h, max	12
Pehmenemistemperatuur, °C, min	80

Hoidmine

Hoidke kuivas, valguse eest kaitstud kohas temperatuuril –20...+30 °C.
Garanteeritud säilitusaeg – 12 kuud.

Ohutusmeetmed

Ärge kasutage lahtise tule lähedal. Tehke töid hästiõhutavates ruumides. Vältige sattumist nahale ja silma.

Pakend

20 l, 10 l ja 3 l metallämbrid.