

## Katuse emulsioonmastiks TECHNOCOL nr 31

ТУ 5775-007-72746455-2007

### Toote kirjeldus

Katuse emulsioonmastiks TECHNOCOL nr 31 on kasutusvalmis materjal, mis kujutab endast sünteetilise kautšukiga modifitseeritud naftabituumeni vesiemulsiooni ning sisaldab tehnoloogilisi lisandeid ja mineraalseid täiteaineid. Selle materjali põhjal valmistatud tooted on äärmiselt elastsed, nakkuvad hästi aluspinnaga, on soojakindlad ja niiskuse toimele vastupidavad. Ei sisalda lahusteid.



### Kasutusala

Mastiks on mõeldud:

- siseruumide (vannioad, basseinipõrandad, rõdud, keldrid) määrdeisolatsiooni paigaldamiseks;
- mastiks-katusekatte paigaldamiseks ja igat liiki katuste remontimiseks (kas kombineerituna klaasriide ja rullmaterjalidega või ilma nendeta);
- katuse kaitsekihtide paigaldamiseks;
- ehituskonstruktsioonide (vundamendid, keldrid, vaiad ja teised maasse kaevatavad või niiskusega kokkupuutuvad objektid) hüdroisolatsiooniks.

Materjalikulu mastikskatuse paigaldamisel on 3,8...5,7 kg/m<sup>2</sup>; hüdroisolatsiooni paigaldamisel 2,5...3,5 kg/m<sup>2</sup>.

### Põhilised füüsikalised-mehaanilised näitajad

Näitaja nimetus	Väärtus
Betooniga nakkumise tugevus, MPa, min	0,45
Tinglik tugevus, MPa, min	0,5
Suhteline pikenemine katkemisel, %, min,	700
Veeimavus 24 h jooksul, min massiprotsent	1
Emulgaatorit sisaldava viskoosse aine sisaldus, massiprotsent, piirid	50...70
Soojakindlus, °C, min	95
Paindumus Ø 5,0 ± 0,2 mm vardal temperatuuril -15 °C	praod puuduvad
Veekindlus 24 h jooksul rõhul 0,1 MPa	veekindel

### Hoidmine

Hoidke kuivas, valguse eest kaitstud kohas temperatuuril 5...30 °C.  
Garanteeritud säilitusaeg – 6 kuud.

### Ohutusmeetmed

Vesialuseline toode ei sisalda orgaanilisi lahusteid. Vältige sattumist nahale ja silma.

### Pakend

Metallämbrid 20 kg, 10 kg, 3 kg.