

Kirjeldus	UKU lubikrohvid on 100% looduslikud ning toodetud päikeseenergiaga. Lubi-peenviimistluskrohv on väga hea nakkuvuse, töödeldavuse ja pinnatugevusega ning sobib seetõttu hästi ka kõige nõudlikumale pinnale. Lubi viimistluskrohve saab toonida looduslike värvimuldadega. UKU lubi-viimistluskrohv sisaldab kõrgkvaliteetset kustutatud lupja (klass CL90) ning erinevaid spetsiaalse sõelkõvera järgi hoolikalt valitud liivasid, mis tagavad väga hea töödeldavuse ja pinnatugevuse.						
Kasutus	Kasutatakse lubi- jt mineraalkrohvide viimistlemiseks nii välis- kui sisetingimustes, kaasa arvatud niisketes ruumides. Sobib samuti kips-, kipskiud-, puitkiudplaatide (tuuletõke, Steico...) viimistlemiseks ning vanade lubikrohvitud pindade värskendamiseks.						
Värvivalik	Looduslik valge. Võimalik on toonida kõigi lubjapüsivate looduslike pigmentidega.						
Omadused	Lubikrohv reguleerib ruumi õhuniiskust, pärsib hallistuste teket, sobib allergikutele, on vaba kahjulikest orgaanilistest lenduvatest ühenditest ning krohvipind on antistaatiline. UKU viimistlus-lubikrohv on hea pinnatugevuse, plastilisuse ja nakkuvusega, veeauru läbilaskev materjal. Eri partiides võivad esineda vähesed toonierinevused.						
Aluspind	Aluspind peab olema ühtlaselt tasane, kuiv, imav, ning kindlasti puhas tolmust, värvidest ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne). Nakkuvuse parandamiseks ja krohvi kaitsmiseks liialt kiire kuivamise eest tuleb aluspinnad eelnevalt niisutada.						
Tingimused	Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema kõrgem kui 5°C. Lubi karboniseerub niiskuse mõjul, seetõttu tuleb krohvimisel välistingimustes lubikrohvi kaitsta tuule ja päikse poolt põhjustatud liiga kiire kuivamise eest. Liiga kuumades / kuivades oludes järelniisutada viimistletud pinda. Eri partiides võivad esineda vähesed toonierinevused.						
Töövahendid	Kellud, hõõrutid, silutid, liibid, prits.						
Segu valmistamine	Ühele kotile (25 kg) kuivsegule lisada 5-6 liitrit puhast vett ja segada põhjalikult läbi. Kõige parem on segu valmistada krohvimisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 0,5 h. Pärast seismist tuleb krohvi uuesti segada.						
Paigaldus I (Lõpptulemus – sturktuurne pind)	Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 2-3 mm. Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga. Laske krohvil tahtneda ning tasandage pind kummihõõrutiga sõõrjate liigutustega. UKU lubikrohvid on pritsiga paigaldatavad.						
Paigaldus II (Lõpptulemus – sile pind)	Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 2-3 mm. Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga. Laske krohvil tahtneda ning tasandage pind niiske svammiga sõõrjate liigutustega. Enne täielikku kuivamist siluda uuesti õrnalt niiske svammiga, et lahtised terad pinnalt eemaldada.						
Lõppviimistlus	Lõppviimistluseks soovitame pinna sisetingimustes kruntida UKU krundiga, välistingimustes katta lubivärvidega. Parema vetthülgavuse saavutamiseks võib krundina kasutada oliiviõliseepi. Seebilahuse paigaldamiseks konsulteerige UKU meistritega.						
Materjali kulu	3,5-5 kg/1 m ²						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAKEND</th> <th>KIHI PAKSUS / KATVUS</th> <th>KIHI PAKSUS / KATVUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25kg kott</td> <td>2mm / 7m²</td> <td>3mm / 5m²</td> </tr> </tbody> </table>	PAKEND	KIHI PAKSUS / KATVUS	KIHI PAKSUS / KATVUS	25kg kott	2mm / 7m ²	3mm / 5m ²
PAKEND	KIHI PAKSUS / KATVUS	KIHI PAKSUS / KATVUS					
25kg kott	2mm / 7m ²	3mm / 5m ²					
Ohutus	Lubi on söövitava toimega. Vältida tolmu sissehingamist, kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. Soovitatav on kasutada respiraatorit, kaitseprille ja -riietust. Silma sattumisel pesta silm füsioloogilise lahusega. Klaas, metall ja lakitud pinnad ning teised lubja suhtes tundlikud pinnad kata pritsmete eest enne paigaldamist.						
Säilitamine	Säilitada kuivades tingimustes. Säilivusaeg 1 aasta.						